

Napvédő fólia

Belsőfelhordású

Típus **301**

HARD
COAT

SZÜRKE-EZÜST-SZÜRKE



Technikai adatok:

Össz-áteresztés	11,0 %
Össz-abszorpció	64,0 %
Össz-reflexió	25,0 %
Emisszió	0,79
UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)	<2%
U-Faktor	1,11
Árnyékolási együttható	0,34
Látható fény áteresztés	6,0 %
Látható fény abszorpció	83,0 %
Látható fény reflexió	11,0 %
Össz-sugárzás csökkentés	70,0 %
Anyagvastagság	50 µ

A szolártechnikai adatok kb. értékek, amelyeket a D.S.E.T. Inc. /Phoenix/ Arizona anyagvizsgáló intézet mért. Az értékek változhatnak az üvegrendszer és a telepítés függvényében. Bruxsafol nem felel a szakszerűtlen telepítésből eredő üvegtörésekért.

Felépítés:

3 rétegű alumínium sputterezett poliészter fólia.

Hátoldalon szilikonnal bevont védőfólia. Kiváló, nyomásra érzékeny, vízzel aktiválható, integrált UV-elnyelő, hosszú élettartamú ragasztó.

LOW-E üvegen az alkalmazása nem javasolt!

Alkalmazási terület:

- Beltérben
Betekintés gátló napvédő fólia. A napsugárzás drasztikus csökkentéséhez. Vakítási problémák megszüntetéséhez (számítógép, sportcsarnok).