

Biztonsági fólia

Belsőfelhordású

Típus **4011** **HARD COAT**

VÍZTISZTA



Törésvédő
Biztonsági fólia
szilánkmentesítésre

Szabvány

EN
12600
Osztály 2(B)2

Technikai adatok:

Össz-áteresztés	79,0 %
Össz-abszorpció	13,0 %
Össz-reflexió	8 %
Emisszió	0,90
UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)	<2%
U-Faktor	1,14
Árnyékolási együttható	0,96
Látható fény áteresztés	89 %
Látható fény abszorpció	2 %
Látható fény reflexió	9 %
Össz-sugárzás csökkentés	16 %
Anyagvastagság	112,5 µ
Szakítószilárdság	17kp/cm

A szolártechnikai adatok kb. értékek, amelyeket a D.S.E.T. Inc. /Phoenix/ Arizona anyagvizsgáló intézet mért. Az értékek változhatnak az üvegrendszer és a telepítés függvényében. Bruxsafol nem felel a szakszerűtlen telepítésből eredő üvegtörésekért.

Felépítés:

Kiváló poliészter fólia karcálló felülettel.

Hátoldalon szilikonnal bevont védőfólia. Kiváló, nyomásra érzékeny, vízzel aktiválható, integrált UV-elnyelő, hosszú élettartamú ragasztó.

Alkalmazási terület:

- Beltérben
Üvegfelületek utólagos biztosításához, üvegszilánkok ellen törés esetére. Óvodákban, iskolákban, nyilvános helyeken bekövetkező balesetek megelőzéséhez.