

Napvédő fólia

Külsőfelhordású

Típus **AX-30**

**HARD
COAT**

Alumínium - Ezüst



Technikai adatok:

Össz-áteresztés	25 %
Össz-abszorpció	29 %
Össz-reflexió	46 %
Emisszió	0,78
UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)	< 1 %
U-Faktor	
Árnyékolási együttható	0,39
Látható fény áteresztés	34 %
Látható fény abszorpció	29 %
Látható fény reflexió	37 %
Össz-sugárzás csökkentés	67 %
Anyagvastagság	50 μ

A szolártechnikai adatok kb. értékek, amelyeket a D.S.E.T. Inc. /Phoenix/ Arizona anyagvizsgáló intézet mért. Az értékek változhatnak az üvegrendszer és a telepítés függvényében. Bruxsafol nem felel a szakszerűtlen telepítésből eredő üvegtörésekért.

Felépítés:

2 rétegű alumíniummal sputterezett polieszter fólia. Optimalizált karcálló és UV sugárzásnak ellenálló felülettel.

Hátoldalon szilikonnal bevont védőfólia. Kiváló, nyomásra érzékeny, vízzel aktiválható, integrált UV-elnyelő, hosszú élettartamú ragasztó.

Alkalmazási terület:

- Kültéren

Ideális nagy üvegfelületek vakításának és hőmérsékletének csökkentésére. Enyhén tükrösíti az üvegfelületet.