


Biztonsági fólia

Külsőfelhordású

Típus**AX-4011****HARD
COAT****VÍZTISZTA****kültéri**Törésvédő
Biztonsági fólia
szilánkmentesítésre

S z a b v á n y

**EN
12600**
Osztály 2(B)2

Technikai adatok:

Össz-áteresztés	79 %
Össz-abszorpció	13 %
Össz-reflexió	8 %
Emisszió	0,90
UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)	<2%
U-Faktor	1,14
Árnyékolási együttható	0,96
Látható fény áteresztés	89 %
Látható fény abszorpció	2 %
Látható fény reflexió	9 %
Össz-sugárzás csökkentés	16 %
Anyagvastagság	112,5 µ

A szolártechnikai adatok kb. értékek, amelyeket a D.S.E.T. Inc. /Phoenix/ Arizona anyagvizsgáló intézet mért. Az értékek változhatnak az üvegrendszer és a telepítés függvényében. Bruxsafol nem felel a szakszerűtlen telepítésből eredő üvegtörésekért.

Felépítés:

Kiváló poliészter fólia kültéri alkalmazásra optimalizált keményréteg bevonattal.

Hátoldalon szilikonnal bevont védőfólia. Kiváló, nyomásra érzékeny, vízzel aktiválható, integrált UV-elnyelő, hosszú élettartamú ragasztó.

Alkalmazási terület:

- Kültéren

Külső üvegfelületek biztosítása beleset-megelőzési céllal üvegszilánkok ellen törés esetére. Ideális nagyfelületű homlokzatok szilánkjainak lehullása ellen.