

Napvédő fólia

Belsőfelhordású

Típus **Ti-165** **HARD COAT**

TITÁN



Technikai adatok:

Össz-áteresztés	30 %
Össz-abszorpció	51 %
Össz-reflexió	19 %
Emisszió	0,87
UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)	<1%
U-Faktor	1,14
Árnyékolási együttható	0,53
Látható fény áteresztés	35 %
Látható fény abszorpció	44 %
Látható fény reflexió	21 %
Össz-sugárzás csökkentés	54 %
Anyagvastagság	50 μ

A szolártechnikai adatok kb. értékek, amelyeket a D.S.E.T. Inc. /Phoenix/ Arizona anyagvizsgáló intézet mér. Az értékek változhatnak az üvegrendszer és a telepítés függvényében. Bruxsafol nem felel a szakszerűtlen telepítésből eredő üvegtörésekért.

Felépítés:

2 rétegű High-Tech, titánnal sputterezett poliészter fólia.

Hátoldalon szilikonnal bevont védőfólia. Kiváló, nyomásra érzékeny, vízzel aktiválható, integrált UV-elnyelő, hosszú élettartamú ragasztó.

LOW-E üvegen az alkalmazása nem javasolt!

Alkalmazási terület:

- Beltérben

Kiváló napvédő fólia a hő csökkentéséhez.